

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, coloque de 7,5 a 8,5 litros de água limpa e 1 (um) saco de REVESTFIN JOFEGE MIX.

O tempo máximo de utilização do REVESTFIN JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas, contadas a partir do início da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente.

ACABAMENTO

O sarrafeamento e o desempeno devem ser feitos após o “puxamento” da argamassa;

Utilize desempenadeira de plástico ou de madeira para realizar o primeiro desempeno e, em seguida, substitua o feltro de espuma pela desempenadeira lisa de plástico para um acabamento bem liso e fino.

No dia seguinte a aplicação, umedeça a argamassa aplicada para melhor desempenho melhor do produto. Após a aplicação de revestimento, iniciar o acabamento depois de 28 dias para pintura ou impermeabilização.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

REVESTFIN

COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA REVESTFIN JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos. Classificação ABNT - NBR 13281/2005 - PS,M4,R4,C4,D3, U3, A2.

INDICAÇÃO

Adequada para revestir alvenarias de blocos de concreto e cerâmicos internamente.

RENDIMENTO

+/- 10 kg/m² para cada 0,5 cm de espessura.

BASE PARA APLICAÇÃO

- A superfície da base onde será aplicada deve estar firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência;
- Se a base estiver superior a 28°C ou a umidade relativa do ar inferior a 40%, é necessário umedecê-la de maneira fria ao tato e aguardar a secagem para aplicar.

APLICAÇÃO

- Umedeça o substrato e em seguida aplique a argamassa com auxílio de uma desempenadeira;
- Carregue a desempenadeira com argamassa e aplique sobre o substrato fazendo com que ela deslize sobre o substrato;

Realize esta operação de modo que fique bem uniforme para facilitar o sarrafeamento;

Para maior produtividade, recomendamos utilizar desempenadeira de plástico com dimensões de 60x20.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica; em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

VALIDADE

90 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

