

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, coloque de 4,8 a 5,2 litros de água limpa e 1 (um) saco de CONTRAPISO JOFEGE MIX.

O tempo máximo de utilização do CONTRAPISO JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas, contadas a partir do início da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente.

ACABAMENTO

Se a argamassa for utilizada como base para posterior assentamento de outros revestimentos, sarrafear com régua metálica e dar acabamento com desempenadeira; se utilizada como piso final, sarrafear com régua metálica e, durante a fase de desempenho, promover a queima, pulverizando cimento sobre a superfície.

O piso estará liberado para tráfego leve de pedestres após 3 dias e para tráfego de veículos após 28 dias da aplicação.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

CONTRAPISO

COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA DE CONTRAPISO JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais.

INDICAÇÃO

Adequada para regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de revestimentos cerâmicos, pedras, carpetes ou madeiras.

RENDIMENTO

20kg/m² para uma espessura de 1,0 cm.

BASE PARA APLICAÇÃO

- A superfície da base onde será aplicada deve estar firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência;
- Umedeça a base com nata de cimento.

APLICAÇÃO

- Umedeça a base e espalhe a argamassa sobre;
- Em seguida, compacte a argamassa de maneira uniforme com um soquete apropriado;

Aplique em camadas com espessura mínima de 2,0 cm e máxima de 4,0 cm; caso a regularização apresente espessura superior a 4,0 cm, faça o contrapiso em camadas, respeitando os limites inferior e superior de espessura.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica; em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

