

# FICHA TÉCNICA



## PREPARO DO PRODUTO

- Observe se o recipiente no qual será efetuada a mistura está limpo e estanque, protegido do Sol, da chuva e do vento;
- Adicione 300ml de água limpa para cada 1kg do produto;
- Não adicione qualquer outro componente à composição original do produto;
- Misture bem até que a massa apresente aspecto pastoso e homogêneo;
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente ao início da aplicação;
- O produto deve ser utilizado dentro de um prazo máximo de 2 horas após misturado com a água.

# REJUNTE

flexível

## COMPOSIÇÃO

Material feito à base de cimento Portland, minérios, corantes e aditivos químicos.

## INDICAÇÃO

Altamente recomendada para preencher juntas de 2 à 10 mm, no rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos ou cerâmicas em geral, em ambientes internos e externos, em fachadas, piscinas e revestimentos submersos

## BASE PARA APLICAÇÃO

- As juntas entre as placas devem estar secas e limpas, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar o trabalho, alterar a coloração do rejuntamento ou ocasionar manchas;
- Somente juntas com até 4 mm de largura podem ser umedecidas com água limpa antes da aplicação do produto;
- Proteja peças metálicas antes da aplicação, o produto pode ocasionar manchas de difícil remoção;

## APLICAÇÃO

- A aplicação deve ser executada com desempenadeira ou espátula própria para esse tipo de aplicação;
- Estenda o produto somente nas áreas a serem rejuntadas, preenchendo completamente as juntas;
- Passe frisadores plásticos, acrílicos ou de madeira lisa sobre as juntas ainda úmidas, para efetuar o acabamento final;
- Aguarde cerca de 20 minutos para proceder à completa limpeza das peças. Utilize pano, estopa ou esponja limpos e úmidos;
- Molhe a área rejuntada após 24 horas da aplicação;
- Lave as peças rejuntadas com sabão neutro após 72 horas da aplicação.

## ATENÇÃO

- Utilize o Rejunte Flexível Mix, com total garantia em de juntas de 2 à 10mm, em ambientes internos e externos, no rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas em geral, em fachadas, piscinas e revestimentos submersos;
- Em áreas externas, o rejuntamento deve ser protegido da chuva por um período de 24 horas após a aplicação;
- Em ambientes expostos a alta insolação e/ou ventania, recomenda-se umedecer as juntas 2 horas após a aplicação;
- Não é recomendado utilizar o Rejunte Flexível Mix nas cores: Azul, Verde e Preta em áreas externas, pois estarão sujeitas a desbotamento;
- Recomenda-se testar o efeito do Rejunte Flexível Mix, em peças porosas ou não-esmaltadas, como cerâmicas e pedras. O corante pode impregnar na peça e pode não ser possível removê-lo;
- Em peças irregulares ou de alta porosidade, recomenda-se proteger as áreas próximas ao contato com o rejuntamento com aplicação de cera neutra;
- Umidade constante na base pode acarretar manchas brancas ou “eflorescência”, no rejuntamento;
- Considere as recomendações do fabricante da peça no tocante ao tamanho ideal da junta;
- Não utilize ácido para limpeza da cerâmica sem antes consultar as recomendações do fabricante;
- O Rejunte Flexível Mix, deve ser aplicado, no mínimo 48 horas (para paredes) ou 72 horas (para pisos) após o assentamento do revestimento.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Fabricado em 18 cores;
- Disponível em embalagens plásticas de 1kg;
- O produto deve ser estocado em local seco e arejado sobre estrados de madeira;
- O produto atende à Norma da ABNT em vigos – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Utilize óculos e luvas de borracha na aplicação;
- Caso ocorra contato com a pele e com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância;
- Não dilua restos do produto em rede de água e esgoto, para evitar entupimentos e contaminações à rede;
- Evite formação de poeiras;
- Produto alcalino de baixa toxicidade;
- O produto possui embalagem reciclável.
- Validade: 18 meses

## TABELA DE CORES

|         |         |
|---------|---------|
| BRANCO  |         |
| PLATINA | CINZA   |
| PRETO   | GRAFITE |
| CORDA   | CAFÉ    |
| BEGE    | MARROM  |

## TABELA DE CONSUMO

| Medidas das peças (mm) | Largura da junta (mm) |      |      |      |      |
|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                        | 2                     | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 20x20x3                | 850                   | 1500 |      |      |      |
| 20x20x5                | 1500                  | 2850 |      |      |      |
| 50x50x3                | 600                   | 1150 | 1700 |      |      |
| 100x100x6              | 380                   | 750  | 1150 | 1350 | 1750 |
| 100x100x8              |                       | 1200 | 1650 | 2100 | 2600 |
| 100x200x5              |                       | 450  | 660  | 870  | 1070 |
| 100x200x8              |                       | 800  | 1300 | 1700 | 2300 |
| 150x150x5              |                       | 400  | 600  | 800  | 1000 |
| 150x200x5              |                       | 300  | 450  | 600  | 750  |
| 150x200x10             |                       | 750  | 1200 | 1650 | 2100 |
| 150x250x10             |                       | 350  | 670  | 990  | 1310 |
| 200x200x5              |                       | 280  | 420  | 560  | 700  |
| 200x200x10             |                       | 680  | 1100 | 1470 | 1840 |
| 200x300x6              |                       | 280  | 420  | 560  | 700  |
| 200x400x8              | 210                   | 410  | 660  | 880  | 1100 |
| 300x300x6              |                       | 280  | 440  | 590  | 740  |
| 300x300x8              |                       |      | 460  | 610  | 750  |
| 400x400x8              |                       |      | 320  | 430  | 530  |
| 450x450x8              |                       |      |      | 400  | 490  |
| 500x500x8              |                       |      |      | 360  | 450  |

O rendimento poderá variar de acordo com as condições do local de trabalho, dimensão real do revestimento e tamanho da junta a ser trabalhada. Nestes valores não são consideradas perdas durante o processo de aplicação do produto.

**jofegemix.com.br**



**(11) 99603.0094**

**(19) 99606.0490**

**UNIDADE ITATIBA-SP**

Av. Pedro Mascagni, 650  
Itatiba-SP

**UNIDADE PIRACICABA-SP**

R 2, 740 - Distrito Industrial Uninorte  
Piracicaba-SP