

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, coloque de 3,8 a 4,2 litros de água limpa e 1 (um) saco de CHAPISCO COLANTE JOFEGE MIX.

O tempo máximo de utilização do CHAPISCO COLANTE JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos (em temperatura ambiente acima 20°C, o prazo deve ser reduzido). Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente após repouso de 15 minutos.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

CHAPISCO

COLANTE

COMPOSIÇÃO

O CHAPISCO COLANTE JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados classificados e aditivos especiais não- tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequado para aplicação sobre superfícies de concreto como tetos, pilares e vigas, com a função de formar uma ponte de aderência para as argamassas de revestimento.

RENDIMENTO

+/- 4,0 kg/m².

BASE PARA APLICAÇÃO

- Alvenaria deve ter sido realizada há pelo menos 14 dias;
- Preencha as falhas entre as juntas de assentamento;
- Em condições de temperatura elevada ou baixa umidade relativa, umedeça a base para evitar que a argamassa resseque prematuramente;

APLICAÇÃO

- No caso de estrutura de concreto, após a desforma, passe disco de fios de aço ou escova removendo todo e qualquer resíduo existente na superfície;
- Em seguida, lave com bastante água, de preferência em jato, assegurando a limpeza de todo o resíduo;
- Aguarde o tempo de cura de 28 dias da superfície rústica ou lisa;
- Aplique com desempenadeira dentada, com movimentos circulares na direção horizontal para garantir uma melhor aderência.

VALIDADE

365 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

