

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, misture de 4,0 a 4,6 litros de água limpa com 1 (um) saco de ARGAMASSA BRANCA JOFEGE MIX;

O tempo máximo de utilização da ARGAMASSA BRANCA JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente após repouso de 15 minutos.

ACABAMENTO

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 (uma) hora após a aplicação e sempre consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre como proceder para sua limpeza. Nunca utilize ácido para a limpeza.

Sempre mantenha juntas de assentamento entre as peças cerâmicas, conforme especificações de seu fabricante. Respeite as juntas de movimentação de acordo com as normas técnicas N3R 13.753, NBA 13.754 e NBA 13.755. O rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado após três dias do seu assentamento.

Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.

Proteja o revestimento da água de chuva por 24 horas após a execução.

Argamassa Branca

TIPO ACIII

COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA BRANCA JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento branco, agregados classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequada para aplicação de revestimentos até 120x120 cm, para sobreposição até 100x100 cm, assentar porcelanatos, cerâmicas, pisos e paredes externos e internos; revestimentos cerâmicos em fachadas até 20x20 cm, piscinas, saunas úmidas e secas (absorção de água mínima de 0,5% e máxima de 6%); e revestimentos em áreas especiais como churrasqueiras, lareiras, mármore e granitos até 60x60 cm.

RENDIMENTO

Peças cerâmicas de até 400 cm²: +/- 4,0 kg/m²; peças cerâmicas de até 900 cm²: +/- 5,0 kg/m²; peças cerâmicas superiores a 900 cm²: +/- 9,0 kg/m².

BASE PARA APLICAÇÃO

- Emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeada ou desempenada curada com pelo menos há 14 dias; concreto com superfície rústica ou lisa curado há 28 dias;
- A superfície da base onde será aplicada deve estar plana, firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência.

APLICAÇÃO

- Primeiro faça uma camada de 3 mm a 4 mm com o lado liso da desempenadeira metálica; na sobreposição, realize o picotamento ou desbaste da peça mais antiga.
- Em seguida, passe o lado dentados de forma inclinada em relação a base, formando cordões e sulcos em um ângulo de 60° e estendendo o produto numa área de aproximadamente 1m²;
- Remova o excesso com os dentes da desempenadeira e, se quiser, remisture ao restante do material preparado sem adicionar água;
- Assente as peças cerâmicas, que devem estar secas e com o verso limpo, sobre os cordões, fazendo-as deslizar;
- Com o auxílio dos dedos, faça movimentos vibratórios e bata levemente com um martelo de borracha promovendo impactos sem danificar a superfície das peças cerâmicas até amassar totalmente os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.



ATENÇÃO!

- Placas com área superior que 900cm² e/ ou que apresentem reentrâncias ou saliências superiores que 1mm ou em áreas de alto tráfego deverão receber uma dupla aplicação em seu verso (tardoz) com a desempenadeira dentada 10 x 10 x 10 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida;
- Em piscinas, encha de água apenas 7 dias após o assentamento.

VALIDADE

365 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

O TAMANHO DOS DENTES DA DESEMPENADEIRA DEPENDE DA ÁREA DA SUPERFÍCIE DA PLACA CERÂMICA:

S < 400	quadrado 6x6x6	na base
400 < S < 900	quadrado 8x8x8	na base
S < 900	quadrado 8x8x8	na base e no verso da cerâmica

*Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira. Se desgastarem em mais de 1 mm, substitua por uma nova.

Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira. Caso se desgastem em mais de 1mm na altura, substitua por uma nova.

@jofegemix | jofegemix.com.br



(11) 99603.0094

UNIDADE ITATIBA-SP

Av. Pedro Mascagni, 650
Itatiba-SP

UNIDADE PIRACICABA-SP

Rua Rosário Takaki, 740 - Galpão 01
Piracicaba-SP