

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, misture de 4,0 a 4,2 litros de água limpa com 1 (um) saco de ARGAMASSA 7 EM 1 JOFEGE MIX;

O tempo máximo de utilização da ARGAMASSA 7 EM 1 JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente após repouso de 15 minutos.

ACABAMENTO

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 (uma) hora após a aplicação e sempre consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre como proceder para sua limpeza. Nunca utilize ácido para a limpeza.

No assentamento próximo as paredes e rodapés utilizar juntas mínimas de 5 mm (junta de dessolidarização). E no restante do assentamento deve-se observar a necessidade de juntas de movimentação e camada de separação, seguindo as orientações das normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755. O rejuntamento das peças deve ser iniciado após 72 horas do seu assentamento.

Proteja a área do tráfego leve durante as primeiras 72 horas; para tráfego intenso, proteja por 14 dias.

Proteja o revestimento da água de chuva por 24 horas após a execução.

7 EM 1 COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA 7 EM 1 JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequada para assentamento em áreas internas, externas, fachadas (cerâmicas menores que 20x20 cm), revestimentos de churrasqueiras, fogões de lenha, lareiras (desde que feitos com tijolos maciços de barro), porcelanatos até 100x100 cm, grês, mármore, granitos, cerâmicas e pedras ornamentais em geral. Indicada também para sobreposição de pisos.

RENDIMENTO

Peças cerâmicas de até 400 cm²: +/- 4,0 kg/m²; peças cerâmicas de até 900 cm²: +/- 5,0 kg/m²; peças cerâmicas superiores a 900 cm²: +/- 8,0 kg/m².

BASE PARA APLICAÇÃO

- Emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeada ou desempenada curada pelo menos há 14 dias; concreto com superfície rústica ou lisa curado há 30 dias; bases de alvenaria de bloco de concreto, tijolos ou blocos
- cerâmicos há 7 dias;

A superfície da base onde será aplicada deve estar plana, firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência.

APLICAÇÃO

- Primeiro faça uma camada de 3 mm a 4 mm com o lado liso da desempenadeira metálica; na sobreposição, realize o picotamento ou desbaste da peça mais antiga.
- Em seguida, passe o lado dentados de forma inclinada em relação a base, formando cordões e sulcos em um ângulo de 60° e estendendo o produto numa área de aproximadamente 1m²;
- Remova o excesso com os dentes da desempenadeira e, se quiser, remisture ao restante do material preparado sem adicionar água;
- Assente as peças cerâmicas, que devem estar secas e com o verso limpo, sobre os cordões, fazendo-as deslizar;
- Com o auxílio dos dedos, faça movimentos vibratórios e bata levemente com um martelo de borracha promovendo impactos sem danificar a superfície das peças cerâmicas até amassar totalmente os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.



ATENÇÃO!

- Placas com área superior que 900cm² e/ ou que apresentem reentrâncias ou saliências superiores que 1mm ou em áreas de alto tráfego deverão receber uma dupla aplicação em seu verso (tardoz) com a desempenadeira dentada 8 x 8 x 8 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

VALIDADE

365 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

O TAMANHO DOS DENTES DA DESEMPENADEIRA DEPENDE DA ÁREA DA SUPERFÍCIE DA PLACA CERÂMICA:

De 400 a 900 cm ²	8 x 8 x 8 mm	NA BASE	6 a 8 mm
Maior que 900 cm ²	8 x 8 x 8 mm	NA BASE E NO VERSO DA CERÂMICA	6 a 8 mm

*Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira. Se desgastarem em mais de 1 mm, substitua por uma nova.

Verifique sempre as dimensões dos dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1mm na altura, substitua por uma nova.

@jofegemix | jofegemix.com.br



(11) 99603.0094

UNIDADE ITATIBA-SP
Av. Pedro Mascagni, 650
Itatiba-SP

UNIDADE PIRACICABA-SP
Rua Rosário Takaki, 740 - Galpão 01
Piracicaba-SP