

FICHA TÉCNICA



PREPARO DO PRODUTO

- Prepare a argamassa de rejuntamento em um recipiente limpo e isento de poeira ou restos de materiais, em local protegido do Sol, chuva e vento;
- Para cada 2 kg do rejunte adicione 0,560 L de água limpa e em temperatura ambiente (não altera a quantidade de água em mais de 5% para mais ou para menos);
- Com uma colher de pedreiro friccione nas paredes e no fundo do recipiente até obter uma massa homogênea;
- Deixe descansar por 10 minutos e volte a misturar novamente sem adicionar mais água;
- Não adicione outros produtos ao rejunte pois ele já contém em sua formulação todos os componentes necessários;

REJUNTAMENTO

resinado

COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, agregados especiais selecionados, pigmentos inorgânicos, fixadores de cor, polímeros flexíveis e resinas impermeáveis.

INDICAÇÃO

O Rejunte Resinado Mix é indicado para placas de porcelanato, placas cerâmicas, pedras ornamentais, pastilhas de vidro e porcelanas, áreas internas e externas, fachadas e piscinas. Com juntas de 1 a 6 mm.

BASE PARA APLICAÇÃO

- A parede ou contrapiso deve ter a idade mínima de 14 dias
- O revestimento deve ser assentado com 72h de antecedência
- Limpe as juntas antes da aplicação do rejunte, retirando a poeira, e o excesso de argamassa.
- Sempre umedeça as juntas, evitando o empoçamento antes de iniciar a aplicação do rejunte principalmente em local seco e quente.

APLICAÇÃO

- Aplique aos poucos em pequenas áreas e vá fazendo o acabamento e a limpeza;
- Aplique o rejuntamento com auxílio de desempenadeira ou rodo de borracha macia e flexível, na diagonal das placas cerâmicas em movimento cruzado, sempre removendo o excesso antes de secar.
- Faça a limpeza assim que for aplicado o Rejunte Resinado JOFEGE MIX, e vá fazendo o acabamento;
- Remova o excesso de rejunte com o auxílio de uma esponja macia e umedecida sem estar encharcada, nesse movimento faça o acabamento (frisamento);
- Não utilize ferramentas ou instrumentos de superfície dura para fazer o acabamento, pois eles poderão danificar as placas cerâmicas além de criar no rejunte uma superfície rugosa que facilitará a impregnação de sujeira;
- A limpeza final poderá ser feita em 6 horas após a aplicação. Não utilizar ácidos ou produtos clorados para a limpeza.

ATENÇÃO

- Observe atentamente as instruções de preparo e aplicação para obter um bom resultado;
- Retire o excesso de argamassa de assentamento e o pó das juntas antes do início da aplicação;
- A cor e a textura final dependerão das condições da aplicação, fator fora do controle do fabricante;
- A água em excesso pode separar os materiais alterando o resultado, cor e resistência do produto;
- A insuficiência de água na mistura pode enfraquecer o rejuntamento promovendo o esfrelamento dele;
- Peças com superfície porosa devem ser protegidas antes da aplicação do rejunte, utilizar um protetor de assentamento indicado pelo fabricante da cerâmica. Exemplo: cera líquida – para evitar impregnação através dos poros;
- Ao utilizar o protetor de superfície, não deixe que ele escorra pelas juntas, isso poderá prejudicar a aderência do rejunte na lateral da cerâmica;
- Peças com detalhes decorativos em prata, ouro e outros materiais não resistentes à abrasão, como peças em alumínio, devem ser protegidas antes do início da aplicação, pois o rejunte contém em sua formulação matérias-primas que podem reagir provocando manchas e riscos;
- Em áreas externas, proteger o rejuntamento nas primeiras 6 horas de Sol muito forte, chuva e vento; Cobrir com lona plástica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local seco, arejado e protegido de chuva e Sol, sobre estrados onde as pilhas não devem ultrapassar 1,50m de altura;
- O prazo de validade do produto é de 18 meses contados a partir da data de fabricação impressa na embalagem, desde que preservado em sua embalagem original, fechada sem avarias e estocados de maneira adequada.
- Utilize óculos de segurança e luvas de proteção durante o manuseio do produto;
- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Em caso de ingestão acidental, procure auxílio médico, em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância, se necessário procure auxílio médico.
- Validade: 18 meses

TABELA DE CORES

BRANCO	
CINZA CLARO	CINZA
PLATINA	GRAFITE
AREIA	CAMURÇA
BEGE	MARROM

TABELA DE CONSUMO

Formato (cm)	Espessura (mm)	Largura da Junta (mm)					
		1	2	3	4	5	6
5x10	7,5	0,44	0,88	1,33	1,77	2,21	2,65
7,5x7,5	7,5	0,4	0,79	1,18	1,57	1,97	2,36
10x10	8,0	0,32	0,63	0,9	1,26	1,57	1,89
15x15	8,0	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26
15x30	10,0	0,20	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18
20x20	8,0	0,16	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94
20x25	8,0	0,14	0,28	0,42	0,57	0,71	0,85
20x30	8,5	0,14	0,28	0,42	0,56	0,7	0,84
25x25	8,0	0,13	0,25	0,38	0,5	0,63	0,76
30x30	8,0	0,11	0,21	0,31	0,42	0,52	0,63
30x40	9,0	0,11	0,21	0,31	0,41	0,52	0,62
30x60	10,0	0,10	0,20	0,29	0,39	0,49	0,59
40x40	9,0	0,09	0,18	0,27	0,35	0,44	0,53
45x45	9,0	0,08	0,16	0,24	0,31	0,39	0,47
60x60	10,0	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39
60x120	13,0	0,07	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38

O rendimento poderá variar de acordo com as condições do local de trabalho, dimensão real do revestimento e tamanho da junta a ser trabalhada. Nestes valores não são consideradas perdas durante o processo de aplicação do produto.

jofegemix.com.br



(11) 99603.0094

(19) 99606.0490

UNIDADE ITATIBA-SP
Av. Pedro Mascagni, 650
Itatiba-SP

UNIDADE PIRACICABA-SP
R 2, 740 - Distrito Industrial Uninorte
Piracicaba-SP