



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **AAE5**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAE5

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE5** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE5**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE5** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAE5**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE5**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAE5 (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAE5

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (ϵ_i)	mm/m	$\epsilon_i \geq - 0,80$	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (R_i)	MPa	$\geq 0,20$	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **AAE8**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAE8

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE8** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE8**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE8** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAE8**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE8**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAE8 (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAE8

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (εi)	mm/m	εi ≥ - 0,80	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (Ri)	MPa	≥ 0,20	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **AAE12**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAE12

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE12** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE12**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE12** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAE12**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE12**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAE12 (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAE12

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (εi)	mm/m	εi ≥ - 0,80	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (Ri)	MPa	≥ 0,20	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **AAE16**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAE16

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE16** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE16**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE16** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAE16**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE16**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAE16 (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAE16

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (εi)	mm/m	εi ≥ - 0,80	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (Ri)	MPa	≥ 0,20	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **AAE20**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAE20

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE20** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE20**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE20** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAE20**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAE20**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAE20 (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAE20

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (εi)	mm/m	εi ≥ - 0,80	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (Ri)	MPa	≥ 0,20	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL **ATEE**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL AAEE

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAEE** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAEE**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAEE** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX
AAEE**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAEE**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAEE (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL AAE

Classe de uso	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa) ^b MPa	Sugeridas para as seguintes faixas de uso em relação à resistência do bloco (fbk) MPa
AAE5	$5,0 \leq fa < 8,0$	$3 \leq fbk \leq 6$
AAE8	$8,0 \leq fa < 12,0$	$8 \leq fbk \leq 10$
AAE12	$12 \leq fa < 16,0$	$12 \leq fbk \leq 16$
AAE16	$16,0 \leq fa < 20,0$	$18 \leq fbk \leq 20$
AAE20	$20,0 \leq fa < 24,0$	$22 \leq fbk \leq 24$
AAEE (Especial)	$fa \geq 24,0$	c
Resultado ensaio JOFEGE Mix		AAEE

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado
Retenção de água (U)	%	AAE	≥ 80
Teor de ar incorporado (A)	%	AAE	≤ 18
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Retenção de água		91	
Teor de ar incorporado		12	

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m ³	Método de ensaio
DF0	DF < 1400	ABNT NBR 13278
DF1	1400 ≤ DF < 1600	
DF2	1600 ≤ DF < 1800	
DF3	1800 ≤ DF < 2000	
DF4	D ≥ 2000	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (εi)	mm/m	εi ≥ - 0,80	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (Ri)	MPa	≥ 0,20	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE
FIXAÇÃO HORIZONTAL **AAF**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO FIXAÇÃO HORIZONTAL AAF

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO FIXAÇÃO HORIZONTAL JOFEGE MIX AAF** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO FIXAÇÃO HORIZONTAL JOFEGE MIX AAF**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO FIXAÇÃO HORIZONTAL JOFEGE MIX AAF** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX AAF**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAF**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAF (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO FIXAÇÃO HORIZONTAL AAF

Classe de uso	Unidade	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa)	Método de ensaio
AAF	MPa	$1,5 \leq fa < 5,0$	ABNT NBR 13279

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado	Método de ensaio
Retenção de água (U)	%	AAV	≥ 85	ABNT NBR 13277
Teor de ar incorporado (A)	%	AAV	≤ 22	ABNT NBR 13278
Resultado ensaio JOFEGE Mix				
Retenção de água		91		
Teor de ar incorporado		12		

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m³	Método de ensaio
DF0	$DF < 1400$	ABNT NBR 13278
DF1	$1400 \leq DF < 1600$	
DF2	$1600 \leq DF < 1800$	
DF3	$1800 \leq DF < 2000$	
DF4	$D \geq 2000$	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (ϵ_i)	mm/m	$\epsilon_i \geq - 0,80$	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (R_i)	MPa	$\geq 0,20$	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DE
VEDAÇÃO **AAV**

sua obra **+massa**

DADOS TÉCNICOS



JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA
Avenida Pedro Mascagni, 650
Jardim Galetto, 12253-140
Itatiba - São Paulo
Telefone: (11) 99603-0094
CNPJ: 17.673.123/0002-77
www.jofegemix.com.br

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO VEDAÇÃO AAV

É adequada para assentamento de blocos para alvenaria, como blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns.

COMPOSIÇÃO

A **ARGAMASSA ASSENTAMENTO VEDAÇÃO JOFEGE MIX AAV** é uma mistura homogênea de cimento, agregados com granulometria controlada e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281-2:2023.

ARMAZENAMENTO

Para a preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados sobre estrados em locais secos, arejados e protegidos, distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

RENDIMENTO

18 a 25 kg/m² para uma espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está sendo considerado nesse valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

PROCEDIMENTO

PREPARO BASE

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DA ARGAMASSA (PARA SACOS DE 50KG)

Utilize um recipiente limpo e estanque. Coloque de 5,6 à 6,2 litros de água limpa em um saco de **ARGAMASSA ASSENTAMENTO VEDAÇÃO JOFEGE MIX AAV**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo para uso da **ARGAMASSA ASSENTAMENTO VEDAÇÃO JOFEGE MIX AAV** é de 2 horas, contadas a partir da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, deixar em repouso por 15 minutos e basta apenas remisturar antes da aplicação.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se o processo convencional (colher de pedreiro) ou racionalizado (bisnaga de canaleta), com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

IMPORTANTE

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPIS) com óculos e luvas de borracha. Se necessário, utilizar uma máscara respiratória. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme a quantidade indicada.

VALIDADE

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

MUITO FÁCIL



5,6 à 6,2 litros de água



1 saco de
**ARGAMASSA
ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
JOFEGE MIX AAV**



Misture até chegar
em uma massa
homogênea

PARA APLICAR EM 3 PASSOS

1

Verifique se os blocos estão limpos e sem poeira, óleo, graxas, tinta ou quaisquer outros produtos que possam impedir a aderência da argamassa.

2

Utilize um recipiente limpo. Adicione a água e a **ARGAMASSA DE ALVENARIA ESTRUTURAL JOFEGE MIX AAV**. Misture até que fique uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa pode ser preparada através de mistura manual ou mecânica.

3

Aplicar a argamassa sobre a base e assentar o bloco ou tijolo pressionando-o sobre a argamassa fresca, remover o excesso de material que sair pelas laterais do bloco ou tijolo. O assentamento deve ser feito com as peças secas, utilizando-se a colher de pedreiro ou bisnaga de canaleta, com espessura mínima de junta de 1,0 cm.

RESISTÊNCIA CONFORME CLASSE AAV (NBR 13281-2:2023)

TABELA CLASSIFICATÓRIA REFERENTE AOS VALORES DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO VEDAÇÃO AAV

Classe de uso	Unidade	Classe de resistência à compressão da argamassa (fa)	Método de ensaio
AAV	MPa	$2,0 \leq f_a < 5,0$	ABNT NBR 13279

REQUISITOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Classe	Resultado	Método de ensaio
Retenção de água (U)	%	AAV	≥ 85	ABNT NBR 13277
Teor de ar incorporado (A)	%	AAV	≤ 22	ABNT NBR 13278
Resultado ensaio JOFEGE Mix				
Retenção de água		91		
Teor de ar incorporado		12		

DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO

Classe	Densidade de massa no estado fresco (DF) kg/m³	Método de ensaio
DF0	$DF < 1400$	ABNT NBR 13278
DF1	$1400 \leq DF < 1600$	
DF2	$1600 \leq DF < 1800$	
DF3	$1800 \leq DF < 2000$	
DF4	$D \geq 2000$	
Resultado ensaio JOFEGE Mix		DF2

REQUISITOS E RESPECTIVOS CRITÉRIOS PARA ARGAMASSAS INORGÂNICAS PARA ASSENTAMENTO E PARA FIXAÇÃO

Ensaio	Unidade	Critérios	Método de ensaio
Variação Dimensional (retração Livre) (ϵ_i)	mm/m	$\epsilon_i \geq - 0,80$	ABNT NBR 15261
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (R_i)	MPa	$\geq 0,20$	ABNT NBR 15258
Resultado ensaio JOFEGE Mix			
Variação Dimensional		87	
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato		0,3	