

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, coloque de 4,3 a 4,7 litros de água limpa e 1 (um) saco de CHAPISCO ROLADO JOFEGE MIX.

O tempo máximo de utilização do CHAPISCO ROLADO JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos (em temperatura ambiente acima 20°C, o prazo deve ser reduzido). Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente após repouso de 15 minutos.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 1,5m de altura.

CHAPISCO

ROLADO

COMPOSIÇÃO

O CHAPISCO ROLADO JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados classificados e aditivos especiais não- tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequado para aplicação sobre superfícies de concreto, blocos cerâmicos, de sílico-calcários ou de concreto celular, bem como tetos de lajes pré-moldadas de blocos de concreto, cerâmicos ou de poliestireno expandido (isopor).

RENDIMENTO

+/- 3,0 kg/m².

BASE PARA APLICAÇÃO

- Alvenaria deve ter sido realizada há pelo menos 14 dias;
- Preencha as falhas entre as juntas de assentamento;
- Em condições de temperatura elevada ou baixa umidade relativa, umedeça a base para evitar que a argamassa resseque prematuramente;

APLICAÇÃO

- No caso de estrutura de concreto, após a desforma, passe disco de fios de aço ou escova removendo todo e qualquer resíduo existente na superfície;
- Utilize o rolo de textura alta e o umedeça antes da aplicação;
- Mergulhe o rolo no recipiente de mistura e retire o excesso de argamassa;
- Estenda a argamassa sobre a base com movimento de vaivém, de baixo para cima, cobrindo uniformemente a base;
- Para aplicação externa ou em locais sujeitos à ação do sol ou vento, umedeça a argamassa aplicada há mais de uma hora para garantir a hidratação do cimento.

VALIDADE

365 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

